

FICHA TÉCNICA				
CE				
2375				
ORVESA		RESPONSABLE DE CALIDAD		
Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP 29680 ESTEPONA (MÁLAGA)				
Dirección cantera: PLANTA AMBIENTAL “EL ESPARRAGAL”, LOMA DEL ESPARRAGAL, ESTEPONA (MÁLAGA)				
19				
006-CPR-2013/07/01		Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA		
EN 13242:2002 A1:2007				
Áridos para zahorra				
ARIDO COMBINADO 0/22				
REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	0/22	d/D		
Granulometría			GA 85, GTA 25	UNE EN 933-1
Densidad de las partículas	2,75±0,5	(Mg/m³)		UNE EN 1097-6
Finos		%	f ₅	UNE EN 933-1
Clasificación de los áridos gruesos reciclados			Rc50	UNE EN 933-11
Sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados			SS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Sulfatos solubles en ácido		%	AS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Azufre total		%	S1	UNE EN 1744-1
Equivalente de Arena	≥ 40%	%		UNE EN 933-8
Absorción de agua	≤ 3	%(WA)		UNE EN 1097-6

Granulometría típica: Tamiz 22,4= 97%, Tamiz 11,2= 60%, Tamiz 0,063= 4%

FECHA: 17/07/2024
FIRMA: