

FICHA TÉCNICA



2375

RESPONSABLE DE CALIDAD

**ORTEGA VELA S.A**

C.I.F: A-29151032

Cañada de la Escribana s/n Apdo. 424
29680 ESTEPONA (Málaga)Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP
29680 ESTEPONA (MÁLAGA)Dirección cantera: PARAJE COROMINAS, CANTERA
"LOS PEDREGALES", ESTEPONA (MÁLAGA)

19

Nº 0010-CPR-2013/07/01

Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA

EN 13242:2002 A1:2007

Aridos para zahorra

ARIDO COMBINADO 0/32 (Z-1)

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	0/32	d/D		
Granulometría			GA 85, GTA 25	UNE EN 933-1
Densidad de las partículas	2,75±0,2	(Mg/m³)		UNE EN 1097-6
Finos		%	f ₅	UNE EN 933-1
Calidad de los finos	EA ≥29 / AM < 3	% / g _{azul} kg _{0/2}		UNE EN 933-12
Índice de lajas		%	Fl 35	UNE EN 933-3
Porcentaje de partículas trituradas		%	C _{90/3}	UNE EN 933-5
Sulfatos solubles en ácido		%	AS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Azufre total		%	S1	UNE EN 1744-1
Resistencia a la fragmentación. Desgaste de los Ángeles		%	LA ₃₀	UNE EN 1097-2
Absorción de agua	≤ 1	%(WA)		UNE EN 1097-6

Granulometría Típica: Tamiz 0,063= 5%, Tamiz 16= 75%, Tamiz 31,5= 94%

FECHA: 17/02/2025

FIRMA: