

FICHA TÉCNICA				
CE				
2375				
ORVESA			RESPONSABLE DE CALIDAD	
Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP 29680 ESTEPONA (MÁLAGA)				
Dirección cantera: PLANTA AMBIENTAL “EL ESPARRAGAL”, LOMA DEL ESPARRAGAL, ESTEPONA (MÁLAGA)				
19				
001-CPR-2013/07/01			Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA	
EN 13242:2002 A1:2007				
Áridos para zahorra				
ARIDO COMBINADO 0/5				
REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	0/5	d/D		
Granulometría			GF 85, GTNR	UNE EN 933-1
Densidad de las partículas	2,75±0,5	(Mg/m³)		UNE EN 1097-6
Finos		%	f ₇	UNE EN 933-1
Clasificación de los áridos gruesos reciclados			Rc50	UNE EN 933-11
Sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados			SS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Sulfatos solubles en ácido		%	AS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Azufre total		%	S1	UNE EN 1744-1
Equivalente de Arena	≥ 50%	%		UNE EN 933-8
Azul de metileno	≤ 2	gr azul/kg 0/2		UNE EN 933-9
Absorción de agua	≤ 3,5	%(WA)		UNE EN 1097-6

FECHA: 17/07/2024

FIRMA: