

FICHA TÉCNICA				
CE				
2375				
ORVESA		RESPONSABLE DE CALIDAD		
Dirección social: CANADA DE LA ESCRIBANA, S/N CP 29680 ESTEPONA (MÁLAGA)				
Dirección cantera: PLANTA AMBIENTAL “EL ESPARRAGAL”, LOMA DEL ESPARRAGAL, ESTEPONA (MÁLAGA)				
19				
Nº 003-CPR-2013/07/01		Fdo.: ANTONIO ORTEGA VELA		
EN 13242:2002 A1:2007				
Áridos para zahorra				
ARIDO COMBINADO 11/22				
REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	11/22	d/D		
Granulometría			GC 85/15, GTC 20/15	UNE EN 933-1
Densidad de las partículas	2,75±0,5	(Mg/m³)		UNE EN 1097-6
Finos		%	f ₂	UNE EN 933-1
Clasificación de los áridos gruesos reciclados			Rc50	UNE EN 933-11
Sulfatos solubles en agua de los áridos reciclados			SS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Índice de lajas		%	F1 20	UNE EN 933-3
Porcentaje de partículas trituradas		%	C _{90/3}	UNE EN 933-5
Sulfatos solubles en ácido		%	AS _{0.2}	UNE EN 1744-1
Azufre total		%	S1	UNE EN 1744-1
Resistencia a la fragmentación. Desgaste de los Ángeles		%	LA ₅₀	UNE EN 1097-2
Resistencia a los ciclos hielo-deshielo		%	MS ₁₈	UNE EN 1367-2
Absorción de agua	≤ 4	% (WA)		UNE EN 1097-6

Granulometría Típica: Tamiz 16= 35%

FECHA: 17/07/2024
FIRMA: